

BATON S; BATON L; CHEVRON S; CHEVRON L; RISTRETTO; CORTO; PREMIER; ELITE & DESIGNER - 10H06

OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager /stabiliserende laag in gesneden fineer. Dimensionele tolerantie $\pm 0,2\text{mm}$

Totale dikte		10 mm	
Dikte toplaag		0,6 mm	
Verbinding		Tand en groef	Unifit X
V-groef		Op 4 zijden	
Beschikbare afmetingen	Baton-S	610x92x10	
	Baton-L	710x124x10	
	Chevron-S	600x92x10	
	Chevron-L	700x124x10	
	Ristretto	1420x92x10	
	Corto	1190x122x10	1185x120x10
	Premier	1190x150x10	1185x148x10
	Elite	1940x150x10	1935x148x10
	Designer	1940x194x10	1935x195x10
Beschikbare kwaliteiten	Select/Rustic Light		
Mogelijke collecties	Collectie 1		
Stroken	1-strooks		

NORMEN & CLASSIFICATIE

Thermische weerstand	0,08 m ² K/W
Thermische geleiding	0,13 W/mK
Gebruiksklasse EN 14354	23/31

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
VOC emissie klasse A+
Garantie op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% $\pm 2\%$.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie: Dfl-s1
Formaldehyde emissie (EN 717-1): E1

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.	Herschuurbaar	nee
	COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING	
	Warm water circulatie	ja
	Straalverwarming	ja
	Omkeerbaar	ja

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of gelere kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.


De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

PLAATSING EN GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 5 (± 3), de satijn versie met glansgraad 20 (± 3).

De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.



PEFC™ en FSC® beschikbaar op vraag vanaf 500m².

