

**BATON S; BATON L; CHEVRON S; CHEVRON L;
RISTRETTO; CORTO; PREMIER; ELITE & DESIGNER; - 14H**

OMSCHRIJVING

3-laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager / stabiliserende laag in afrol fineer.

Totale dikte	14 mm		
Dikte toplaag	3,2 mm		
Verbinding		Tand en groef	Unifit X
V-groef		Op 2 zijden	Op 4 zijden
Beschikbare afmetingen	Baton-S Baton-L Chevron-S Chevron-L Ristretto Corto Premier Elite Designer	610x92x14 710x124x14 600x92x14 700x124x14 1420x92x14 1190x122x14 1190x150x14 1940x150x14 1940x194x14	1185x120x14 1185x148x14 1935x148x14 1935x195x14
Beschikbare kwaliteiten	Select/Rustic Light/Rustic Nature		
Mogelijke collecties	Tand en groef: collectie 01, 02, 03, 04, 05 Unifit X: collectie 01, 02		
Stroken	1-strooks		

De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant.	Herschuurbaar	2x
	COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING	
	Warm water circulatie	ja
	Straalverwarming	ja
	Omkeerbaar	nee

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of gelere kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

PLAATSING EN GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.


Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads. De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm. De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 5 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).

De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

NORMEN & CLASSIFICATIE

Thermische weerstand	0,10 m²K/W
Thermische geleiding	0,14 W/mK
Gebruiksklasse XP B53-669	31

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
VOC emissie klasse A+
Garantie op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie: Dfl-s1
Formaldehyde emissie (EN 717-1): E1



PEFC™ en FSC® beschikbaar op vraag vanaf 500m².

