

## VERSAILLES - 15P

### DESCRIPTIF

Contrecollé 2 plis: couche supérieure en chêne européen / 100% Eucalyptus contreplaqué

Epaisseur totale	15 mm	
Epaisseur parement	4 mm	
Assemblage	Rainure et languette	
Chanfreins	Sur 4 côtés	
Dimensions disponibles	Versailles	1000x1000x15 mm
Choix disponibles	Select/Rustic Light Aged	
Collections disponibles	Select: 1/2/3/4/5 Rustic light Aged: 2/4/5	
Décor disponibles	Monolame	

Les conditions d'utilisation et de pose sur sol chauffant et réversible doivent être connues et scrupuleusement appliquées. Consultez les notices de pose dans les paquets et le site <a href="http://www.cabbani.com">www.cabbani.com</a> .	Possibilité de poncer	2 fois
<b>COMPATIBILITÉ SOL CHAUFFANT</b>		
Circulation eau chaude	oui	
Radiant	oui	
Réversible	oui	

### EVOLUTION

Le bois est une matière vivante, chaque lame est donc différente (structure, couleur,...).

Lorsqu'une teinte est appliquée, elle ne peut pas donner un résultat uniforme et l'évolution de la couleur aura tendance à homogénéiser l'aspect. Le chêne naturel aura tendance à évoluer plus brun et plus jaune. Le chêne teinté sera relativement stable dans le temps.

Les produits d'entretiens CABBANI® permettront de nourrir le bois et de raviver l'aspect d'origine.

### INSTALLATION AND MAINTENANCE

La pose et l'entretien doivent se faire dans les règles de l'art. Voir les notices de pose sur notre site [www.cabbani.com/fr/téléchargements](http://www.cabbani.com/fr/téléchargements).

La pose doit se faire collée en plein down. Il faut se rapporter au fabricant de colle pour information sur quelle colle utiliser.

La finition vernie usine est sans solvant, COV, formaldéhyde. Le vernis mat correspond à niveau de brillance 5 ( $\pm 3$ ) et le satiné à niveau de brillance 20 ( $\pm 3$ ).

La finition huilée usine est naturelle et sans solvant.

Il faut se rapporter à la fiche de protocole d'entretien pour la bonne utilisation de ce produit.



PARQUETS  
DE FRANCE  
[PARQUETFRANCAIS.ORG](http://PARQUETFRANCAIS.ORG)



CE certification conforme à la norme EN14342  
émission COV classe A+  
Garantie sur la conception du produit (cf. fiche application de la Garantie)  
Humidité sortie d'usine: 5%-9%.  
S'adapte aux espaces secs avec une humidité relative de 40 à 60%.  
Réaction au feu : Dfl-s1  
Émission de formaldéhyde (EN 717-1) : E1

Cabannes SAS, 1 Chemin du Cassard,  
17210 Chevanceaux-France  
tel +33 5 46 04 66 88 (FR) - tel +32 56 52 88 49 (NL/EN)  
[info@cabbani.com](mailto:info@cabbani.com)

[www.cabbani.com](http://www.cabbani.com)