

ELITE & DESIGNER - 19P

OMSCHRIJVING

3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / 100% berken multiplex / stabiliserende laag in gesneden finer.
Dimensionele tolerantie ± 0,2mm

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Totale dikte | 19 mm | |
| Dikte toplaag | 5,5 mm | |
| Verbinding | Tand en groef | |
| V-groef | Op 2 zijden | |
| Beschikbare afmetingen | Elite Designer | 1940x150x19 1940x194x19 |
| Beschikbare kwaliteiten | Select/Rustic Light/Rustic Nature | |
| Mogelijke collecties | Collectie 1/2/3/4/5 | |
| Stroken | 1-strooks | |

NORMEN & CLASSIFICATIE

| | |
|------------------------------|------------|
| Thermische weerstand | 0,13 m²K/W |
| Thermische geleiding | 0,15 W/mK |
| Gebruiksklasse XP B53-669 | 33 |

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen)
FSC FCBA-COC-000366 (op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
VOC emissie klasse A+
Garantie op het concept (cf. de garantievoorwaarden)
100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%.
Brandreactie: Cfl-s1
Formaldehyde emissie (EN 717-1): E1

| | | |
|--|---------------------------------------|-----|
| De plaatsing- en gebruikscondities voor vloerverwarming moeten gekend zijn en nauwlettend gevolgd worden, gelieve de geldende gebruiksaanwijzing te volgen en zich te wenden tot de fabrikant. | Herschuurbaar | 3x |
| | COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING | |
| | Warm water circulatie | nee |
| | Straalverwarming | nee |
| | Omkeerbaar | nee |

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.


De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

PLAATSING EN GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 5 (±3), de satijn versie met glansgraad 20 (±3).

De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.



PEFC™ en FSC® beschikbaar op vraag vanaf 500m².

