

BATON S 10H06 (HDF)

OMSCHRIJVING

3 laag parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager /stabiliserende laag in gesneden fineer. Tand- en groefstelsel aan 4 zijden. Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie $\pm 0,2\text{mm}$.

	BATON S 10H06
Totale dikte	10 mm
Dikte toplaag	0,6 mm
Beschikbare afmetingen	610 x 92 mm
kwaliteiten	Select/Rustic light
Mogelijke collecties	01
Strips	1-strip

NORMEN & CLASSIFICATIE

	BATON S 10H06
Thermische weerstand	0,073 m ² K/W
Thermische geleiding	0,140 W/mK
Gebruiksklasse	23/31

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam beheerde bossen) FSC FCBA-COC-000366 (in optie op aanvraag)
 CE markering conform norm EN14342
 Klassement sanitaire A (afgeleverd door de FCBA)
 Garantie 15 jaar op het concept (cf. de garantievoorzieningen) 100% in Frankrijk vervaardigd
 Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% $\pm$ 2%.
 Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40 tot 60%. Brandreactie: DFL s1 / M4
 Formaldehyde emissie: E1

de gebruiksvoorwaarden en installatie op verwarmde en omkeerbare vloeren moeten bekend zijn en nauwgezet worden toegepast, raadpleeg de installatie-instructies in de pakketten en de website www.cabbani.com .	Herschuurbaar	nee
	COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING	
	Warm water circulatie	Ja
	Straalverwarming	Ja
	Omkeerbaar	Ja

EVOLUTIE

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend (structuur, kleur, ...).

Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief stabiel blijven qua kleur.

De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke schoonheid terug.

PLAATSING & GEBRUIK

Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd.

Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
 De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
 De UV-verniss afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De matte vernis komt overeen met glansgraad 5 ($\pm$ 3), de satijn versie met glansgraad 20 ($\pm$ 3).
 De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie. Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en onderhoud van dit product.

